

**Паспорт качества  
на кирпич керамический «ручной формовки»  
пластического формования**

Изготовитель: ООО «ТАНДЕМ ВП»

Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, Ростовский выезд 11 Б

Партия № 28

Марка Ирф-л-по 1НФ/125/2,0/50 ТУ 5741-003-55519628-2014

Количество 5,0 тыс. шт.

Среднее временное сопротивление сжатию 163,5 кгс/см<sup>2</sup>

Среднее временное сопротивление изгибу 24,9 кгс/см<sup>2</sup>

Водопоглощение 13,6 % Морозостойкость 50 циклов

Масса кирпича 3,3 кг

Радиоактивность в пределах нормы

Группа по теплотехнической эффективности: малоэффективный (обыкновенный)

Теплопроводность: 0,493 Вт/м<sup>0</sup>С

Дата выпуска 16.06.2014г.

Дата выдачи паспорта 10.12.2014г.

Специалист по качеству \_\_\_\_\_

Главный инженер \_\_\_\_\_



**Паспорт качества  
на кирпич керамический «ручной формовки»  
пластического формования**

Изготовитель: ООО «ТАНДЕМ ВП»

Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, Ростовский выезд 11 Б

Партия № 29

Марка Ирф-л-по 1НФ/125/2,0/50 ТУ 5741-003-55519628-2014

Количество 5,0 тыс. шт.

Среднее временное сопротивление сжатию 152,6 кгс/см<sup>2</sup>

Среднее временное сопротивление изгибу 28,8 кгс/см<sup>2</sup>

Водопоглощение 13,6 % Морозостойкость 50 циклов

Масса кирпича 3,3 кг

Радиоактивность в пределах нормы

Группа по теплотехнической эффективности: малоэффективный (обыкновенный)

Теплопроводность: 0,493 Вт/м<sup>0</sup>С

Дата выпуска 18.06.2014г.

Дата выдачи паспорта 10.12.2014г.

Специалист по качеству \_\_\_\_\_

Главный инженер \_\_\_\_\_

